



Ölbeize

Diese Öl-Beize ist eine intensivfarbige Holzvorbehandlung und ergibt eine jeweils farbsympathische Oberflächengüte mit einer gut anfühlenden Haptik für alle Edelfholzflächen, sowie im Bootsbau und Marinebereich. Sie ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend und sehr beständig. Anders als bei herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe eine gleichmäßigere Farbgebung, sowie ein harmonisches Streichbild erzielt. Zur Verbesserung des UV-Schutzes und Wetter-beständigkeit im Außenbereich, sowie Seewasserbeständigkeit oder Belastbarkeit und Erhöhung der Verschleißgrenze, kann entsprechend der Verwendung und Beanspruchung die Ölbeize mit dem Le Tonkinois Vernis, Le Tonkinois Marine No.1, als Endbeschichtung kombiniert ausgeführt werden. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser. Keine Bildung von Wasserflecken.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Grund- und Endbehandlung von unbehandelten, stärker strapazierten Hölzern im Innenbereich sowie Außenbereich, wie z.B. Schiffsdecks- und Aufbauten, Holzfußböden, Tisch- und Küchenplatten aus Holz. usw.

Verarbeitung

Verarbeitung

Verarbeitungsfertig eingestellt, nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher. Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Öl-Beize satt und gleichmäßig auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit überschüssige Beize mit dem Pinsel nochmals verteilen und in Maserrichtung abfahren und den Überschuss mit fusselfreiem Tuch abtupfen. Besonders bei Kork ist auf gleichmäßiges Verarbeiten zu achten. Grundsätzlich wird empfohlen eine Beiz-Probefläche anzulegen.

Verbrauch	35 - 50 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 12 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten. Begehbare Oberflächen nach 3 Tagen bei 2 - 3 Anstrichen.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Raue Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15% Holzfeuchte).
-------------------	---

Produkthinweise

Lagerung	Gut verschlossen, trocken, kühl, aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar.
Entsorgung	Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.
Sicherheitshinweise	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Schiffsausrüster
TOPLICHT
Tel.: +49 (0)40 - 88 90 100
www.toplicht.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de