

## Epifanes Teak Oil Sealer

TOPLICHT

Art-Nr. 2051-101

1 Liter

### Traditionelles Imprägnieröl

<b>Type</b>	Oxidativ trocknend
<b>Basis</b>	Leinenöl / Alkydharz
<b>Produktbeschreibung</b>	Schützt Teakholz vor dem Vergrauen durch den Einfluss von Witterung. Ideal für die Pflege von Teakdecks.
<b>Anwendungsbereich</b>	Geeignet für den Innen- und Außenbereich über der Wasserlinie, in Süß- oder Salzwasserrevieren. Sehr gut für die Pflege von Teakdecks oder anderen Teakflächen an Bord, die einer starken Beanspruchung ausgesetzt sind, wie z.B. Handläufe, Teakmöbel oder Grätings. Auch geeignet für die offenporige Pflege von anderen Tropenhölzern wo eine natürliche Holzfärbung gewünscht ist.
<b>Farbton</b>	Bernsteinfarben
<b>Glanz</b>	n.a.
<b>Dichte bei 20°C.</b>	0,91 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Viskosität</b>	50 Sekunden ISO-cup 6mm
<b>Feststoffgehalt</b>	52 +- 2 vol %
<b>VOC-Gehalt</b>	348 g/ Liter
<b>Verpackung</b>	1000 ml
<b>Haltbarkeit</b>	In originaler ungeöffneter Verpackung und bei dunkler Lagerung zwischen 5 - 25°C : Mind. 3 Jahren ab Produktionsdatum
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	Temperatur                   mind. 8°C. - max 28°C. Luftfeuchtigkeit           mind. 50% - max 85%
<b>Pinselverdünner</b>	Epifanes Farbverdünner für 1K Farben
<b>Spritzverdünner</b>	n.a.
<b>Werkzeuge</b>	Fusselreier Lappen oder Pinsel
<b>Empfohlene Schichtdicke</b>	Nass in Nass auftragen bis die Sättigung des Holzes erreicht ist.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Alle Verunreinigungen auf dem Holz mit einem nicht schleifenden und nicht bleichenden Reiniger entfernen. Holz mit dem Epifanes 1 Komponenten Spritzverdünner entfetten.
<b>Ergiebigkeit theoretisch</b>	7m <sup>2</sup> pro Liter @ 1µm Trockenschicht
<b>Ergiebigkeit praktisch</b>	Ahhängig von vielen Faktoren, wie z.B Auftragverfahren, Untergrundbedingung, Saugkraft des Holzes, Bedingungen während der Verarbeitung, Materialverlust u.s.w.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Im Normalfall sind zwei Aufträge ausreichend. Jeglichen Schichtaufbau zu jederzeit vermeiden. Überschüssiges Material mit einem fusselreien Lappen aufnehmen.
<b>Überarbeitungsintervall</b>	Ahhängig von den klimatischen Bedingungen
<b>Persönliche Schutzmaßnahmen</b>	Der Verwender dieses Produktes sollte sich den Nationalgesetzen der Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entsprechend verhalten. Für mehr Informationen, siehe Sicherheitsdatenblatt des Produktes

Die Resultate unserer Farbprodukte und –Systeme basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen. Wir garantieren, für die Qualität der Produkte. Eine Gewährleistung für die Endresultate kann nicht übernommen werden, da wir die sachgemäße Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen nicht beeinflussen oder beurteilen können. Die gelieferten Produkten müssen vom Käufer vor der Verarbeitung geprüft werden.

September 2014